

Datenblatt SüBit® 30/45

Nr.	Eigenschaften	Einheit	Sorte SüBit	Prüfverfahren
			30/45	
1	Nadelpenetration bei 25°C	0,1 mm	30-45	EN 1426
2	Erweichungspunkt Ring und Kugel	°C	52-60	EN 1427
3	verbleibende Penetration	%	≥ 53	EN 12607-1
4	Anstieg des Erweichungspunktes	°C	≤ 8	EN 12607-1
5	Massenänderung	%	≤ 0,5	EN 12607-1
6	Flammpunkt	°C	≥ 240	EN ISO 2592
7	Löslichkeit	%	≥ 99	EN 12592
8	Penetrationsindex		KA	Anhang A
9	Dynamische Viskosität bei 60 °C	Pa*s	KA	EN 12596
10	Brechpunkt nach Fraaß	°C	≤ -5	EN 12593
11	Kinematische Viskosität bei 135 °C	mm ² s ⁻¹	KA	EN 12595

Stand: 01.07.2020

CE EN 12591